



ПАСПОРТ-РУКОВОДСТВО
Состава «ЗСП-01Кв» на водной основе
ТУ 20.30.11-001-81105471-2017



для конструктивной огнезащиты металлоконструкций

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид краски	Однородная вязкая масса белого цвета, оттенок не нормируется
Внешний вид покрытия	Однородное матовое покрытие белого цвета, оттенок не нормируется
Сухой остаток, не менее, %	65÷70
Плотность, г/см ³	1,30±0,05
Разбавитель	Вода
Упаковка	Стальное ведро
Срок хранения в неповреждённой упаковке при соблюдении условий хранения, не менее, месяцев	12

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Подготовка металлических конструкций к нанесению Огнезащитного состава «ЗСП-01Кв» производится в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Перед нанесением состава металлические конструкции, покрытые антикоррозионным грунтом, должны быть сухими, свободными от грязи, пыли, масел, жира и других веществ, препятствующих адгезии. Толщина грунта должна быть не менее 50 мкм. Поверхность металла должна быть загрунтована грунтом ГФ-021 (изготовленного по ГОСТ 25129-82) либо грунтом завода-изготовителя поставляемой краски.

НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЙ КРАСКИ:

Огнезащитный состав «ЗСП-01Кв» поставляется готовым к применению. **Перед нанесением состав должен быть тщательно перемешан миксером по всему объему не менее 10 минут** (при длительном хранении, транспортировке и вибрации происходит расслаивание краски, легко и быстро устранимое перемешиванием) **до однородного состояния, при необходимости разбавить водой до 10 %.**

Способы нанесения:

- Кисть

- Шпатель
- Безвоздушное распыление

При нанесении безвоздушным распылением рекомендуется применять сопло с диаметром 0,019-0,023 дюйма, давлением 150-180 бар, диаметром шланга не менее 3/8 дюйма.

Толщина мокрого слоя:

- первого (адгезионного слоя) 500-600 мкм.,

- второго и последующих слоев 500-700 мкм.

Температура окружающего воздуха при нанесении краски от +5°C до +35°C, относительная влажность воздуха не более 80%.

Температура поверхности во время нанесения и до высыхания должна быть выше точки росы не менее чем на 3°C.

Время сушки адгезионного слоя не более 1-го часа при +20 °C

Время межслойной сушки последующих слоев зависит от толщины покрытия и составляет от 1-го до 3-х часов при температуре +20 °C.

Внимание: запрещается проводить окрасочные работы при вероятности выпадения осадков.

Расход состава:

Предел огнестойкости несущей стальной конструкции должен быть указан в конструкторской документации и/или задан заказчиком.

До начала выполнения огнезащитных работ исполнитель должен согласовать проект выполнения огнезащитных работ с заказчиком работ и, по возможности, с контролирующей организацией пожарного надзора.

Огнезащитный состав для обеспечения необходимого предела огнестойкости должен иметь определенную толщину сухого слоя, зависящую от приведенной толщины металла (ПТМ) стальной конструкции:

ПТМ, мм	R 90		R 120	
	Толщина, мм	Расход кг/м ²	Толщина, мм	Расход, кг/м ²
3,4 и более	3,14	4,56	-	-
5,8 и более	3,14	4,56	3,39	4,93

При расчёте технологических потерь состава следует руководствоваться ВСН 447-84 (приложения 2,3,4) «Нормативы расхода лакокрасочных и вспомогательных материалов при окраске стальных строительных конструкций на монтажной площадке». Данные

потери рассчитываются для нормальных условий окрашивания. При проведении работ в сложных условиях (работа на высоте, ветреная погода и т.д.), а также при неправильном подборе параметров оборудования и комплектующих, могут возникать дополнительные технологические потери.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Внимание! При выполнении окрасочных работ Огнезащитным составом «ЗСП-01Кв» следует использовать средства защиты дыхания. Необходимо руководствоваться требованиями безопасности, установленными ПОТ Р М-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах» и СНиП 12-4-2002 «Безопасность труда в строительстве».

При попадании состава на кожу необходимо смыть мыльной водой, в глаза – большим количеством чистой воды.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Огнезащитный состав «ЗСП-01Кв» является пожаро- и взрывобезопасным, негорючим продуктом.

Состав разрешен к перевозке при плюсовой температуре всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, предусмотренными для данного вида транспорта.

При перевозке обязательно предохранение упаковки от механических повреждений.

ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения огнезащитного состава «ЗСП-01Кв» составляет 12 месяцев с даты изготовления при условии сохранения герметичности тары и температуры хранения от +5 °С до +35 °С. По истечении гарантийного срока хранения огнезащитную краску без лабораторных испытаний завода-изготовителя применять не рекомендуется.

При длительном хранении допускается расслоение краски, которое устраняется путем тщательного перемешивания.

Избегать установки друг на друга более 4-х ведер.

МАРКИРОВКА:

Огнезащитный состав «ЗСП-01Кв» маркируется этикеткой. Этикетка приклеена на боковой поверхности пластикового ведра.

Этикетка содержит информацию:

- наименование продукции;
- масса нетто (кг);
- товарный знак производителя;

- знак соответствия Системы Сертификации в области Пожарной Безопасности;
- наименование предприятия изготовителя, его адрес, телефон;
- дата изготовления, номер партии;
- предупредительная информация.

Дата выпуска _____ г.

Партия № _____

Количество _____

Отметка ОТК _____

Изготовитель:

ООО «ЗСП»
г.Новосибирск, ул. Станционная, 16/1,
оф.312а

тел/факс (383) 246-01-38, 246-11-88
www.npk-avangard.ru www.zspn.ru